



Sistemi za polaganje keramike

## K511a.rs

Tehnički list

01/2022



# Knauf K1

Lepak za keramičke pločice

### Opis proizvoda

Fabrički pripremljen lepak za keramičke pločice na bazi cementa. Namjenjen za postavljanje zidnih i podnih, normalno-upojnih keramičkih pločica, formata do 30 x 30 cm. Za unutrašnju primenu.

### Sastav proizvoda

Cement, klasirani krečnjački kamen, specijalna vlakna, aditivi za obradivost, prionljivost.

### Način isporuke

Džak 25 kg broj proizvoda 596677

### Skladištenje

Džakove skladištiti na drvenim paletama na suvom mjestu.

### Kvalitet

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta i nosi oznaku CE. Materijal upotrebiti u roku od 12 meseci od dana proizvodnje.

### Oblast primene

- Postavljanje zidnih i podnih keramičkih pločica formata do 30 x 30 cm
  - Za unutrašnju primenu
  - Namjenjen za sve vrste normalno upojnih keramičkih pločica prema SRPS EN 14411
  - Za primenu na cementnim estrisima, masama za nивелaciju
  - Za primenu na omalterisanim zidovima i gipsanim pločama
- ### Svojstva
- Cementni lepak za pločice C1 prema SRPS EN 12004
  - Tankoslojan
  - Sive boje

## Izvođenje

Površina na koju se nanosi lepak	Priprema površine
Nenosive površine	Ukloniti sve nenosive slojeve materijala
Neravna površina sa šupljinama	Popuniti i poravnati šupljine odgovarajućim reparaturnim malterom
Cementni estrih, cementne mase za izravnavanje podova	Naneti podlogu Knauf Finish Grund / Tiefengrund i sačekati da se osuši
Omalterisane zidne površine, gipsane ili cementne ploče	Naneti podlogu Knauf Finish Grund / Tiefengrund i sačekati da se osuši
Betonske površine	Naneti podlogu Knauf Spezialhaftgrund

### Pripremni radovi

Površina na koju se postavljaju pločice mora biti suva, otpaćena, odmašćena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost lepka. Pre nanošenja lepka površinu na koju se lepak nanosi pripremiti u skladu sa gornjom tabelom „priprema površine“.

### Priprema materijala

Sadržaj vreće (25 kg) dodati u 7 l čiste vode i mešati dok se materijal potpuno ne homogenizuje. Nakon toga pripremljeni materijal ostaviti 5 minuta da odstoji i još jednom promešati. Ovako pripremljen materijal je spreman za upotrebu. Konzistenciju po potrebi podešiti dodavanjem vode ili praha. Otvoreno vreme nanešenog lepka (za rad i korekciju) je ca. 20 minuta. Pripremljeni materijal u kofi upotrebiti u roku od 5 časova. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom.

### Izvođenje

Na unapred pripremljenu površinu lepak po celoj površini, tankoslojno naneti i prevući odgovarajućom nazubljenom gletericom. Pločicu postaviti na sveže nanešeni lepak i pritisnuti dovoljno kako tako da se ostvari adekvatna veza između pločice i lepka. Prema potrebi za postavljanje pločica primeniti postupak „floating and buttering“ tj. lepak tankoslojno naneti na celu povšinu pločice kao i na površinu na koju se postavljaju pločice. Ukupna debljina lepka nakon postavljanja pločica ne sme biti veća od 5 mm.

U slučaju stvaranja pokorice (proba prstom) očvrslji lepak ukloniti i naneti novi sloj lepka.

### Temperatura za rad

Materijal ne treba nanositi pri temperaturama vazduha i podloge ispod +5°C i višim od 25°C. Sveže nanešeni lepak zaštiti od promajje, prebrzog sušenja i mraza.

### Posebne napomene

- Minimalna klasa pritiskne čvrstoće maltera na koji se postavljaju pločice mora biti CSII
- Lepak nanositi tankoslojno. Ukupna debljina nakon postavljanja pločica: do 5 mm
- Prohodnost: nakon ca. 24 časa
- Spremno za upotrebu: nakon ca. 14 dana
- Sa fugovanjem otpočeti tek nakon potpunog sušenja lepka
- Lepak mešati isključivo sa čistom vodom i bez dodavanja aditiva
- Opremu i alat nakon korišćenja odmah očistiti sa vodom

### Sigurnosne napomene

Za sigurnosne napomene vidi sigurnosni list

### Tehnički podaci

SRPS EN 12004

	Vrednost	Norma ispitivanja
Početna čvrstoća prijanjanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SRPS EN 1348
Čvrstoća prijanjanja, nakon lagerovanja u vodi	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	SRPS EN 1348
Reakcija na požar	Klasa A1	SRPS EN 13501-1+A1

*Tehnički podaci u ovoj tabelli su određeni prema važećim normama. Usled uslova na gradilištu moguća su manja odstupanja.*

**Potrošnja materijala**

	Veličina zuba na gleterici mm	Potrošnja kg/m <sup>2</sup>
Lepljenje	4	2,0
	6	3,0
	8	3,5
	10	5,0

Svi podaci o potrošnji su okvirni i mogu da odstupaju u zavisnosti od površine na koju se materijal nanosi i samog načina nanošenja.  
Tačnu potrošnju odrediti na gradilištu.

**Proizvodni program**

K1	Pakovanje	kom/paleti	Broj proizvoda	EAN kod
Džak	25 kg	54 džakova/paleti	596677	9002943054486



Obratiti pažnju na bezbednosni list!  
Bezbednosni list i CE znak vidi na  
[www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)

**Knauf Zemun d.o.o.** Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača. Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.

► Tel.: +381 11 2074 500

► [info@knauf.rs](mailto:info@knauf.rs)

► [www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)

K511a.rs/01.22/0/TL

Konstruktivne, statičke i odlike građevinske fizike mogu se osigurati isključivo primenom Knauf sistemskih komponenti ili proizvodima preporučenim od strane Knaufa.